Fiche Technique

SEL À DÉGLAÇAGE

DESCRIPTION

Le **Sel à Déglaçage** est un sel grossier, tamisé. Solide, il est obtenu par extraction physique. Le sel est exploité en forant et en utilisant des explosifs tel qu'utilisé dans d'autres types d'extraction minérale. Le sel extrait est alors écrasé, tamisé et hissé à la surface où il est stocké en attendant la distribution.

CONFORMITÉ

Le **Sel à Déglaçage** n'est pas approuvé pour la consommation humaine ou animale. Il est destiné à l'utilisation seulement comme un déglaçant chimique. Ce sel se soumet entièrement à la Spécification ASTM D 632-99 Type 1, la Catégorie 1. Rencontre la norme LC 12101 du Ministère des Transports du Québec.

ADDITIFS

Le **Sel à Déglaçage** contient du Prussiate Jaune de Soda qui est ajouté pour améliorer la résistance à l'agglomération.

APPLICATIONS

Le **Sel à Déglaçage** est destiné à l'utilisation comme un agent déglaçant pour contrer la neige et la glace sur les autoroutes, les chaussées, les stationnements de voiture, les allées et les trottoirs.

EMBALLAGE ET EXPÉDITION

Le **Sel à Déglaçage** est disponible en sacs de 10kg, 20kg, 40kg, 1000kg et sous forme de vrac.

MÉTHODE D'ANALYSE

Les méthodes d'analyse et d'évaluation des performances des produits sont prises selon les désignations ASTM D 632-99 et E 534-98.

ANALYSE CHIMIQUE

Composant	Unité	Typique	Spécification
Chlorure de Sodium (dry basis)	%	98.66	95.0 min.
Calcium (Ca)	%	0.17	-
Magnesium	%	0.0182	-
Insolubles	%	0.86	2.0 max
Humidité [2]	%	0.22	1.5 max
Prussiate jaune de soda [3]	ppm	105	120 max

1. 110˚C pendant 2 heures avant le traitement.
2. Agent anti-agglomérant

ANALYSE

U.S.S. Mesh	Ouverture (pouces)	Ouverture (microns)	Typique	Spécification
1/2"	0.50	12500	100	100 min
3/8"	0.375	9500	96.27	95 - 100
4	0.187	4750	61.28	20 - 90
8	0.0937	2360	33.41	10 – 60
30	0.0232	600	4.73	15 max

Note : l'analyse au tamis est exprimée en pourcentage passant

DENSITÉ EN VRAC

Paramètre	Typique	Spécification
Livres par pied cube	78	74 – 82
Litre par gramme	1250	1185 - 1315

Note : la densité en vrac est mesurée avec le produit non compacté

Importateur / Ensacheur : Sel Warwick Inc, Victoriaville, QC
Révisé Août 2017

Avis : L'information ci-dessus est à titre indicatif seulement. Elle ne doit pas être interprétée comme spécification et n'est pas garantie.

SEL WARWICK INC.
807 boul. Pierre-Roux Est, Victoriaville Qc G6T 1T7